



Intonaco a base gesso **PER LAVORI DI MURATURA** **PER INTERNO**

L'intonaco a base gesso della Linea Briko K2 è un prodotto di alta qualità. Ideale per lavori di muratura su superfici interne.

Caratteristiche:

l'intonaco a base gesso della Linea Briko K2 è un prodotto, che solo grazie all'altissima qualità delle materie prime utilizzate e la sua particolare formulazione, rendono questo intonaco di lisciatura, quasi unico nel suo genere.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	polvere
Colore:	bianco
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempo di inizio presa:	40 - 50 minuti ca.
Spessore minimo:	3 mm

Modalità d'uso:

Applicazione:

prima di applicare il prodotto, assicurarsi che il sottofondo sia asciutto e privo di polvere. Versare in un recipiente pulito, 1 (una) parte di acqua e 2 (due) di prodotto. Per evitare la formazione di grumi, lasciare riposare il prodotto per circa 5 minuti e quindi impastare, fino ad ottenere una malta omogenea e cremosa. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in 40 minuti max con temperature di circa 20°C. Applicare l'intonaco a base gesso sulla parete utilizzando una spatola larga "americana", avendo cura di stenderlo in maniera uniforme. Il prodotto è applicabile da uno spessore minimo di 3 mm ad un massimo di 8 mm. Per l'eventuale seconda mano attendere 20 - 40 minuti

Avvertenze:

l'**intonaco a base gesso** deve essere utilizzato a temperature comprese tra i 5°C e 35°C. A temperature troppo basse, l'essiccazione diventa troppo lenta e lo stesso prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature elevate, l'essiccazione diventa troppo rapida, causando probabili microfessurazioni. Prima di carteggiare la parete, si consiglia di attendere la completa stagionatura del prodotto. Dopo l'applicazione, areare i locali per permettere la corretta asciugatura ed evitare la formazione di muffa.

L'intonaco a base gesso deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Campi d'impiego:

l'intonaco a base gesso viene impiegato come prodotto di lisciatura su intonaci di fondo per interno. Può essere utilizzato anche su intonaci monostrato a base cemento previo isolamento con primer **ACRIL FIX K2** e su vari tipi di murature.

Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:



Scatola da: 1 kg

COD. EAN:
8032628010224



Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010408

Conservazione:

conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti, al riparo dall'umidità e da eventuali sgocciolamenti. Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
40-50 MINUTI CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 35°C



SPESSORE MINIMO:
3 mm PER STRATO.



EXTRA BIANCO



INTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO



NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it