




Stucco in pasta colorato per legno PER INTERNO

Lo stucco in pasta **K2 Linea legno** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso. Specifico per legno.



**ALTA
ADESIVITÀ**




**FACILMENTE
CARTEGGIABILE**



**NON CREPA
E NON RITIRA**



**MASSIMA
SCORREVOLEZZA**



**PER LEGNO
ED INFISSI**

Campi d'impiego:

ideale per la riparazione di imperfezioni e buchi su supporti in legno. Ideale per la stuccatura ed il restauro di infissi in legno, quali porte e finestre. Ottimo potere riempitivo. Privo di sostanze a solventi. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipi di pitture ed impregnanti.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta densa
Colore:	Vedi cartella colore
Residuo secco:	75%
Massa volumica:	1660 g/l circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Tempo di essiccazione completo:	24 ore circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Applicazione:

pronto all'uso. Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una leggera pressione uniforme e costante. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive.

Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l'asciugatura da una leggera carteggiatura.

Prima di applicare pitture ed impregnanti accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Avvertenze:

si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto.

Lo stucco in pasta K2 Linea legno deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Il prodotto non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere pitturato.

Fornitura:

tubo e barattoli da:



Tubo da: 150 ml



Barattolo da: 0,5 kg



Barattolo da: 1 kg

Tabella colori:

			
noce chiaro	noce scuro	mogano	rovere
Tubo da: 150 ml	Tubo da: 150 ml	Tubo da: 150 ml	Tubo da: 150 ml
COD. EAN: 8032628018060	COD. EAN: 8032628018077	COD. EAN: 8032628018053	COD. EAN: 8032628018046
Barattolo da: 0,5 kg	Barattolo da: 0,5 kg	Barattolo da: 0,5 kg	Barattolo da: 0,5 kg
COD. EAN: 8032628010613	COD. EAN: 8032628010637	COD. EAN: 8032628010651	COD. EAN: 8032628010699
Barattolo da: 1 kg	Barattolo da: 1 kg	Barattolo da: 1 kg	Barattolo da: 1 kg
COD. EAN: 8032628010606	COD. EAN: 8032628010620	COD. EAN: 8032628010644	COD. EAN: 8032628010682
			
douglas	pino	ciliegio	wenge
Tubo da: 150 ml	Tubo da: 150 ml	Tubo da: 150 ml	Tubo da: 150 ml
COD. EAN: 8032628018039	COD. EAN: 8032628018022	COD. EAN: 8032628018084	COD. EAN: 8032628018091
Barattolo da: 0,5 kg	Barattolo da: 0,5 kg	Barattolo da: 0,5 kg	Barattolo da: 0,5 kg
COD. EAN: 8032628010675	COD. EAN: 8032628010712	COD. EAN: 8032628010736	COD. EAN: 8032628010750
Barattolo da: 1 kg	Barattolo da: 1 kg	Barattolo da: 1 kg	Barattolo da: 1 kg
COD. EAN: 8032628010668	COD. EAN: 8032628010705	COD. EAN: 8032628010729	COD. EAN: 8032628010743

Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
SEMPRE PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:
DA 2 A 6 ORE CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



SPESSORE 1 MANO:
1 mm PER STRATO



RESA: 1m²/kg
SPESSORI 1 mm



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



INTERNO



STRUMENTI
RACCOMANDATI:
SPATOLE

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA[®]
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it