



## Scagliola fine PER SUPPORTI INTERNI IN GESSO

**L**a scagliola fine della Linea Briko K2 si presenta come una malta estremamente bianca e fine. Ideale su supporti ed intonaci a base gesso.

### Caratteristiche:

la scagliola fine della Linea Briko K2 di elevata purezza, è un prodotto premiscelato con opportuni additivi e regolatori del tempo di presa. Si presenta come una malta estremamente bianca e fine. Ideale su supporti ed intonaci a base gesso.

### Caratteristiche tecniche:

<b>Aspetto del prodotto:</b>	polvere
<b>Colore:</b>	bianco
<b>Temperatura di applicazione:</b>	da +5°C a +35°C
<b>Tempo di lavorazione:</b>	40 - 60 minuti

## Modalità d'uso:

### Applicazione:

predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità necessaria e versare a spolvero in modo uniforme il prodotto fino alla saturazione, rispettando il seguente rapporto acqua/prodotto: 1/2,5. Per evitare la formazione di grumi, lasciare riposare 5 minuti, quindi mescolare nuovamente soltanto la parte dell'impasto necessaria per la prima fase della lavorazione. L'impasto preparato rimane utilizzabile all'incirca 40-60 minuti. In presenza di temperature elevate il tempo di lavorabilità può ridursi sensibilmente.

### Avvertenze:

la scagliola fine della Linea Briko K2 deve essere impiegata a temperature comprese tra i 5°C e 35°C.

A temperature troppo basse, l'essiccazione diventa troppo lenta e lo stesso prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature elevate, l'essiccazione diventa troppo rapida, causando probabili microfessurazioni.

Dopo l'applicazione, areare i locali per permettere la corretta asciugatura.

**La scagliola fine della Linea Briko K2 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.**

### Campi d'impiego:

la scagliola fine della Linea Briko K2 viene impiegata nella realizzazione di intonaci e finiture in genere.

Può essere utilizzata come intonaco di fondo con spessori minimi di 5 mm, applicato con più mani direttamente sul laterizio e come lisciatura, stendendo il prodotto con spatola americana con spessore superiore a 3 mm sulla superficie precedentemente bagnata.

### Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:



Scatola da: 1 kg

COD. EAN:  
8032628010187



Sacco da: 4 kg

COD. EAN:  
8032628010279

### Conservazione:

conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti, al riparo dall'umidità e da eventuali sgocciolamenti. Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.


### Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:  
40-60 MINUTI CA.



TEMPERATURA:  
DA 5°C A 35°C



EXTRA FINE



EXTRA BIANCO



INTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:  
SPATOLA E FRATTAZZO

### NOTE PER L'UTILIZZATORE:

*i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.*

*La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

**PRIMA**  
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it