



Stucco in pasta per applicazioni a rullo PROFUMATO ALLA LAVANDA


Lo stucco in pasta **K2 GI-ROLL** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso.




PER RULLO




FACILMENTE
CARTEGGIABILE



LASTRE
CARTONGESSO



TRASPIRANTE



EXTRA FINE

Campi d'impiego:

grazie alla sua particolare scorrevolezza è ideale per la rasatura a rullo di grandi superfici. Il suo impiego come livellante di superfici è ottimo su supporti interni a gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso e intonaci vari. Su supporti particolarmente porosi a base calce e/o cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il nostro primer **ACRIL FIX K2**. Il prodotto, una volta indurito, possiede una buona adesione, facile da carteggiare ed è ottimo ricettore di tutti i tipi di pitture murali.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta
Colore:	bianco
Residuo secco:	75%
Massa volumica:	1660 g/l circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Tempo di essiccazione completo:	24 ore circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Applicazione:

lo stucco in pasta **GI-ROLL** è pronto all'uso. Caricare il rullo con il prodotto e applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una leggera pressione uniforme e costante. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive. Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l'asciugatura da una leggera carteggiatura.

Prima di applicare pitture o tappezzerie, accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito e asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Avvertenze:

si consiglia di non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

Lo stucco K2 GI-ROLL deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Il prodotto non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere pitturato.

Fornitura:

barattoli da:



Barattolo da: 20 kg

COD. EAN:
8032628010897

Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:




LAVORAZIONE:
SEMPRE PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:
DA 2 A 6 ORE CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 40°C



SPESSORE:
1,5 mm PER STRATO



RESA: 1m²/kg
SPESSORI 1 mm



VERNICIABILE:
AD ESSICCAZIONE
AVVENUTA



PER INTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
RULLO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA®
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it